

Эмаль Temonten Премиум для бетонных и деревянных полов



Фасовка:

- ведро 5л (6 кг);
- ведро 10 л (12 кг);
- бочка 33л (35кг).

Цвет:

белый, светло-зеленый.
Возможна колеровка под заказ.

Эмаль Temonten Премиум для бетонных и деревянных полов — водно-дисперсионная акриловая эмаль - высокотехнологичный, экологически безопасный и экономически выгодный материал для ремонта.

Область применения:

Предназначена для окрашивания бетонных и деревянных полов с низкой проходимостью, не подвергать абразивному мытью. Образует влагостойкое, дышащее покрытие. Покрытие обладает высокой светостойкостью, декоративностью и долговечностью. Выпускается белого и светло-зеленого цветов. Рекомендуется наносить в 2 слоя.

Свойства:

- Высокая адгезия системы к поверхности изделия, а также эластичность пленки.
- Низкий расход и высокая укрывистость.
- Обладает высокой паропроницаемостью («дышащей» способностью).
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и негативным климатическим воздействиям.
- Защищает конструкционные материалы от намокания, но не препятствует диффузионному выходу влаги.
- Эмаль легко наносится и растушевывается.
- Антиблокирующий эффект.

Ориентировочный расход:

до 400 г/м² – до полного укрытия.

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Способ нанесения | кисть, валик, краскопульт |
| Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при t (20±2)°С, ч, не более | 1 |
| Внешний вид покрытия | полуглянцевая |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-57 |
| Минимальная температура нанесения, °С | +15 |
| Плотность, г/см ³ | 1,22-1,28 |
| Повторное нанесение через, ч | 1,5 |
| Белизна | не менее 90% |
| Стойкость к мытью | моющаяся |

Эмаль Temonten Премиум для бетонных и деревянных полов

Рекомендации по применению

Подготовка эмали к работе:

Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +15°C. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 20 – 70%. Перед применением эмаль следует перемешать, при необходимости можно разбавить питьевой водой в количестве не более 5% от веса продукта.

Способ нанесения:

Наносить краску в промышленных условиях можно пневмо- или безвоздушными краскораспылителями. В зависимости от способа нанесения эмаль для пола поставляется с установочной вязкостью 90 – 240 с по ВЗ-246, сопло № 6. При нанесении необходимо выполнять требования и рекомендации изготовителя оборудования. Эмаль наносят равномерно в 1 – 2 слоя с промежуточной сушкой. Сушка первого слоя покрытия при температуре 18-20° С и влажности воздуха 60-70% в течение 60 мин. При сушке изделий недопустима интенсивная циркуляция воздуха(сквозняки), т.к. это может привести к появлению различных дефектов покрытия (растрескивание, «апельсиновая корка» и т.д.)

Окончательную твердость покрытия формируется за определенный промежуток времени, поэтому не рекомендуется окрашенные изделия подвергать атмосферным воздействиям в течение недели.

После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

Рекомендуемая комплексная система покрытия: 1 слой грунтовки и 2 слоя эмали для пола – обеспечивает долговечность не менее 5 лет.

Меры предосторожности:

Продукт пожаровзрывобезопасен и не требует специальных мер защиты. При работе необходимо соблюдать общие санитарные правила, проветривать помещение, избегая сквозняков. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.