

Эмаль Temonten Премиум для шифера и кровли



Фасовка:

- ведро 10 л (12 кг);
- бочка 33л (35кг).

Цвет:

бордовый, коричневый.
Возможна колеровка под заказ.

Эмаль **Temonten Премиум для шифера и кровли** — водно-дисперсионная фасадная краска - высокотехнологичный, экологически безопасный и экономически выгодный материал для покраски шифера.

Область применения:

Предназначена для покраски шифера и черепицы, для защиты и окраски старых и новых крыш на основе минеральных материалов. Краска устойчива к действию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолет). Предотвращает миграцию в атмосферу асбеста из асбоцементных изделий и препятствует их разрушению. Краска долго сохраняет внешний вид. Краска создает защитный слой, который уменьшает объём выделений асбеста в окружающую воздушную среду и увеличивает срок службы шифера в 1,5-2,5 раза

Свойства:

- Обладает высокой укрывистостью и светостойкостью.
- Покрытие пропускает водяные пары, защищает от атмосферных воздействий.
- Предотвращает появление мха и лишайника.
- Высокая адгезия к минеральному основанию.
- Обладает водоотталкивающими (гидрофобными) свойствами.
- Имеет отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью.

Ориентировочный расход:

250-300 г/м² – до полного укрытия.

Технические характеристики

Состав	акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при t (20±2)°C, ч, не более	1
Внешний вид покрытия	полуглянцевая
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 42
Минимальная температура нанесения, °C	+7
Плотность, г/см ³	1,15-1,25
Степень перетира по прибору «Клин», мкм	не более 20
Стойкость к стат. воздействию воды при t (20±2)°C, ч, н/м	24
Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , н/б	150

Эмаль Temonten Премиум для шифера и кровли

Рекомендации по применению

Подготовка эмали к работе:

Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +7°C. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 20 – 70%. Перед применением эмаль следует перемешать, при необходимости можно разбавить питьевой водой в количестве не более 5% от веса продукта.

Способ нанесения:

Наносить эмаль в промышленных условиях можно пневмо- или безвоздушными краскораспылителями. В зависимости от способа нанесения эмаль для пола поставляется с установочной вязкостью 90 – 240 с по ВЗ-246, сопло № 6. При нанесении необходимо выполнять требования и рекомендации изготовителя оборудования. Эмаль наносят равномерно в 1 – 2 слоя с промежуточной сушкой.

Окончательную твердость покрытия формируется за определенный промежуток времени, поэтому не рекомендуется окрашенные изделия подвергать атмосферным воздействиям в течение недели. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

Меры предосторожности:

Продукт пожаровзрывобезопасен и не требует специальных мер защиты. При работе необходимо соблюдать общие санитарные правила, проветривать помещение, избегая сквозняков. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.