



Фасовка:

- ведро 3 л (4,3 кг);
- ведро 5л (8 кг);
- ведро 10 л (14,4 кг);
- бочка 33л (40 кг).

Цвет:

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Грунтовка Temonten Бетоконтакт — предназначена для подготовки поверхности стен внутри помещений, покрытой масляной пентафталевой (ПФ), алкидной краской, под последующее окрашивание акриловыми красками или нанесение минеральных выравнивающих или декоративных штукатурок - минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок, производимых на основе акриловой дисперсии. Не содержит органического растворителя. Благодаря небольшой шероховатости, создаваемой наполнителем, облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Возможна колеровка под цвет штукатурной массы. Подходит для нанесения на все строительные основания внутри и снаружи помещений.

Область применения:

Средство служит для финишной подготовки поверхности перед нанесением минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок. Регулирует впитывающую способность оснований и уменьшает расход штукатурной массы.

Свойства:

- Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости.
- Уменьшает расход краски за счет укрывистости.
- Адгезия к масляной краске.
- Отличное последующее сцепление с минеральной штукатуркой..
- Стойкая к воздействию атмосферных факторов.
- Водостойкая.
- Высокая адгезия с последующим слоем покрытия, в результате – увеличение срока службы покрытия.

Ориентировочный расход:

250 – 400 г/м².

Технические характеристики

Способ нанесения	окунание, валик, кисть
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при t (20±2)°C, ч, н/б	10 – 20
Массовая доля нелетучих веществ, %	23 – 33
Минимальная температура нанесения, °C	+ 5
Плотность, г/см ³	около 1,50 г/см ³
Разбавитель	вода

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, старое отслаивающееся покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ нанесения:

Наносится шпателем или валиком в один слой. Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +7°C. После окончания работ инструмент сразу промыть водопроводной водой. Не рекомендуется обработка внешних поверхностей в дождливую погоду и при обледенении поверхности.

Меры безопасности:

Водно-дисперсионные грунтовки пожаровзрывобезопасны и не требуют специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.