



Фасовка:

- ведро 5л (5 кг);
- ведро 10 л (10 кг);
- бочка 33л (30 кг).

Цвет:

Белый.

Возможна колеровка под заказ.

Грунтовка Temonten Смоляной барьер — водно-дисперсионная изолирующая белая грунтовка - высоко технологичный, экологически безопасный материал. Грунтовка глубоко проникает в древесину, заполняя поры, поэтому древесина испытывает меньшее воздействие влаги, уменьшается выделение древесной смолы и предотвращается возникновение пятен. Краска блокирует (изолирует) возникновение пятен, в том числе и танина, особенно при окрашивании поверхности пастельными латексными красками.

Область применения:

Грунтовка Temonten Смоляной барьер используется для грунтовки деревянных поверхностей перед окрашиванием водорастворимой отделочной краской.

Свойства:

- Превосходно блокирует пятна от смолы.
- Обладает глубокой степенью проникновения в структуру дерева.
- Предупреждает изменение цвета древесины из-за просачивания древесной смолы.
- Содержит специальные добавки, обеспечивающие длительную защиту древесины.
- Создает идеальную грунтованную подложку для водоразбавляемых покрывных красок.
- Высокая адгезия с последующим слоем покрытия, в результате – увеличение срока службы покрытия.

Ориентировочный расход:

140-200 г/м².

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность изделия должна быть чистой и сухой. При повышенном содержании смолистых веществ, древесину следует очистить от выступившей смолы и при необходимости обработать ветошью, смоченной уайт-спиритом. Рекомендуемая подготовка древесины: строгание, шлифование и пр. После шлифования произвести тщательную очистку поверхности от пыли.

Способ нанесения:

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее плюс 15°С. Загрунтованные изделия сушат при температуре 18° С - 20°С, влажности воздуха 50-70% в течение 15 – 20 мин (до степени 3). Покрытие готово к последующей обработке через 4-6 часов. Рекомендации: деревянные доски рекомендуется крепить оцинкованными гвоздями или скрепками. При использовании не обработанных предварительно

металлических деталей следует снять с них ржавчину металлической щеткой или шлифовальной бумагой. Металлические детали рекомендуется обработать антикоррозионной грунтовкой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.