



### Фасовка:

- ведро 1 л (1,5 кг);
- ведро 3 л (5 кг);
- ведро 5 л (7 кг);
- ведро 10 л (15 кг).

**Клей Temonten напольный** предназначен для приклеивания бытового линолеума и ковровина.

Клей представляет собой белую, гомогенную массу со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу, пластикам и пр.

### Область применения:

Облегчает и делает удобным монтаж. Возможность работать одному человеку без помощников. Уменьшает пульсационные ветровые нагрузки на утепляемый фасад из-за полного прилегания утеплителя к стене. В деревянном домостроении используется при монтаже утепляющего шнура (изонел, вилатерм) взамен степлера и скоб.

### Свойства:

- Обладает водо- и атмосферостойкостью.
- Имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на горизонтальных поверхностях.
- Эластичен после полного высыхания.
- Не отслаивается при деформациях пола.
- Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, стеклу, пластикам и пр..
- Выдерживает замораживание до  $-18^{\circ}\text{C}$ , но не более пяти циклов замораживания-оттаивания.

### Ориентировочный расход:

Клей наносится на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем - расход  $0,8-1,5 \text{ кг/м}^2$  или точно - расход  $250-400 \text{ г/м}^2$ , с последующей сплошной подклейкой краев.

### Технические характеристики

Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки
Время высыхания, ч	24 часа при нормальных условиях
Плотность, $\text{г/см}^3$	1,5
Предел прочности при равномерном отрыве, $\text{кг/см}^2$	Не менее 8
Сухой остаток, %	Не менее 55

### Рекомендации по применению

#### Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой и чистой, не пыльной, не отслаиваться и не иметь загрязнений.

**Способ нанесения:**

Клей наносится на склеиваемые поверхности в соответствии с инструкциями по применению данного напольного материала. Рекомендуется сплошной нанос с последующим “расчёсом” зубчатым шпателем.

**Время высыхания:**

Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

**Хранение и транспортировка:**

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.