

**Фасовка:**

- ведро 5 л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

**Цвет:**

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Евростандарт фасадная База** - водно-дисперсионная, высокотехнологичная и экологически безопасная краска, предназначенная для окрашивания как снаружи, так и внутри помещений.

**Область применения:**

База используется для колеровки в темные тона. Может применяться и в чистом виде. Предназначена для окрашивания зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям. После высыхания образует ровное, влагостойкое, дышащее покрытие, долговечное и не боящееся регулярной мойки.

**Свойства:**

- Имеет качественную адгезию к перечисленным выше строительным материалам.
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Яркость не менее 90%, после высыхания образует долговечный ровный дышащий матовый слой.
- Высокая водо- и атмосферостойкость.
- Светостойкая (не желтеет от времени в течении всего срока эксплуатации).
- Механическая прочность.
- Грязеотталкивающая.
- Удобна при вертикальном покрасе: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

**Ориентировочный расход:**160-180 г/м<sup>2</sup> - при одинарном нанесении.220-250 г/м<sup>2</sup> - до полного укрытия.**Технические характеристики**

Внешний вид покрытия	матовое
Возможна колеровка	да
Область применения	для наружных и внутренних работ
Место использования	фасад, интерьер, по бетону, для стен
Белизна	не менее 90%
Стойкость к мытью	для влажной уборки

## Рекомендации по применению

### Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (пропиточный состав **Temonten глубокого проникновения**).

### Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее плюс 5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой. Не рекомендуется окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.

### Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

### Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.