

**Фасовка:**

- ведро 5л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

**Цвет:**

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten-203Б Стандарт потолочная** - водно-дисперсионная, высоко технологичная и экологически безопасная краска для внутренних работ.

**Соответствует требованиям ГОСТ 33290-2015.**

**Область применения:**

Предназначена для окрашивания потолков в жилых и служебных строениях в условиях нормальной влажности. Применяется по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям. Образует долговечный, бархатистый, матовый, влагостойкий, дышащий слой, устойчивый к сухой уборке.

**Свойства:**

- Качественная адгезия практически ко всем основаниям: штукатурке, цементу, бетону, асбесту, дереву, ДСП, кирпичу.
- Обладает высокой укрывистостью и паропроницаемостью (способностью «дышать»).
- Обеспечивает в здании правильный воздухо- и влагообмен.
- Удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

**Ориентировочный расход:**

160-180 г/м<sup>2</sup> - до полного укрытия.

**Технические характеристики**

Гарантийный срок хранения, мес.	24 мес.
Готова к использованию	да
Область применения	для внутренних работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен, для потолка
Белизна	не менее 90%
Покрытие	матовое
Возможна колеровка	да

**Рекомендации по применению****Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держащееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

**Способ нанесения:**

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

**Хранение и транспортировка:**

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

**Меры предосторожности:**

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.