

**Фасовка:**

- ведро 5л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten-Ц Евростандарт для цоколя** - водно-дисперсионная, высоко технологичная и экологически безопасная краска для фасадных и ответственных внутренних работ.

Область применения:

Предназначена для окрашивания цоколей зданий и сооружений. Используется по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие, долговечное и стойкое к мытью.

Свойства:

- Имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям.
- Обладает высокой укрывистостью.
- После высыхания образует долговечное дышащее ровное матовое покрытие
- Обладает высокой водо-, свето- и атмосферостойкостью.
- Механическая прочность.
- Хорошие грязеотталкивающие свойства.
- Краска удобна в работе при окрашивании вертикальных поверхностей: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

Ориентировочный расход:

160-180 г/м² - при одинарном нанесении.

250 – 300 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Гарантийный срок хранения, мес.	24 мес.
Готова к использованию	да
Область применения	для наружных работ
Место использования	фасад, по бетону, для стен
Покрытие	матовое
Возможна колеровка	да

Рекомендации по применению**Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держащееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления

поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (грунтовка Temonten глубокопроникающая).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.