



Фасовка:

- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

белый, черный, желтый, зеленый.
Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Евростандарт для бордюров** - водно-дисперсионная, высоко технологичная и экологически безопасная краска для покраски бордюров.

Область применения:

Предназначена для окрашивания по кирпичным, бетонным и другим пористым минеральным поверхностям. Образует матовое, влагостойкое, дышащее и долговечное покрытие.

Свойства:

- Высокая адгезия к штукатурке, цементу, бетону, асбесту, кирпичу.
- Обладает высокой паропроницаемостью («дышащей» способностью).
- Имеет хорошие прочностные свойств.
- Влагоустойчива.
- Стойкая к старению.
- Краска удобна в работе при окрашивании вертикальных поверхностей: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

Ориентировочный расход:

250-300 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Состав	акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при t (20±2)°С, ч, не более	1
Внешний вид покрытия	однородная, матовая, без кратеров, пор и морщин поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	50
Минимальная температура нанесения, °С	+ 5
Плотность, г/см ³	1,53
Повторное нанесение через, ч	1,5
Разбавитель	вода, не более 5%
Стойкость к стат. воздействию воды при t (20±2)°С, ч, не менее	24
Возможна колеровка	да, универсальными и водно-дисперсионными колеровочными пастами
Область применения	для наружных работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держась старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (грунтовка Temonten глубокопроникающая).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.