

**Фасовка:**

- бочка 33 л (35 кг);
- куб пластик 1 000 л (1 000 кг);
- куб пластик 1 000 л (1 200 кг).

**Цвет:**

желтый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten для опалубки (балочная)** - водно-дисперсионная краска - высоко технологичный, экологически безопасный и экономически выгодный материал.

**Область применения:**

Предназначена для окрашивания двутавровых деревянных балок. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие, долговечное и стойкое к мытью.

**Свойства:**

- Высокая адгезия к дереву.
- Устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, солнечным лучам, атмосферному кислороду, влажности, дождю, морозу, снегу, колебаниям температуры и загрязнению воздуха.
- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Обладает высокой механической прочностью.
- Хорошие грязеотталкивающие свойства.
- Краска удобна в работе при окрашивании вертикальных поверхностей: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

**Ориентировочный расход:**

300-350 г/м<sup>2</sup> - до полного укрытия.

**Технические характеристики**

Состав	акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода
Время высыхания, ч	1
Минимальная температура нанесения, °С	+5
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,42-1,48
Разбавитель	вода, не более 5%
Расход, г/м <sup>2</sup>	300 – 350
Область применения	для наружных работ
Стойкость к мытью	для интенсивной уборки
Покрытие	матовое

**Рекомендации по применению****Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держащееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой. Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями.

**Способ нанесения:**

Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее + 5°C. Рекомендуется наносить краску в 2 слоя кистью, валиком, краскопультом. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

**Хранение и транспортировка:**

В герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35 °C. Выдерживает замораживание до - 25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

**Меры предосторожности:**

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.