



Фасовка:

- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Евростандарт фасадная зимняя** - водно-дисперсионная, высоко технологичная и экологически безопасная краска для фасадных и внутренних работ при температуре до -10°C.

Область применения:

Предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие, долговечное и стойкое к мытью. По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по каталогам RAL и NCS.

Свойства:

- Обладает высокой водо- и атмосферостойкостью.
- Имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям.
- Образует «дышащее» покрытие.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).
- Механическая прочность.
- Хорошие грязеотталкивающие свойства.
- Краска удобна в работе при окрашивании вертикальных поверхностей: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.
- Возможна колеровка в любые цвета.

Ориентировочный расход:

250-300 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия	матовое
Возможна колеровка	да
Область применения	для наружных работ
Место использования	фасад, по бетону, для стен
Белизна	не менее 90%
Стойкость к мытью	для интенсивной уборки

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держащееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления

Краска Temonten Евростандарт фасадная зимняя

поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для деревянных поверхностей (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.