



### Фасовка:

- ведро 1л (1,5 кг);
- ведро 3л (4,3 кг);
- ведро 5л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

### Цвет:

супербелая.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Евростандарт влагостойкая** - водно-дисперсионная, высокотехнологичная и экологически безопасная краска для малярных работ внутри помещения.

### Область применения:

Рекомендуется для окраски жилых, служебных и общественных зданий, лечебных и детских учреждений, ванных комнат, кухонь, лоджий, предбанников, где необходима частая обработка моющими средствами. Применяется по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям.

### Свойства:

- Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к перечисленным выше материалам .
- Белизна (яркость) не менее 92%.
- После высыхания образует долговечное дышащее ровное матовое влагостойкое покрытие.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).
- Высокая механическая прочность и сопротивление грязи.
- Удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.
- Возможна колеровка в любые цвета.

### Ориентировочный расход:

160-180 г/м<sup>2</sup> при одинарном нанесении.

250-300 г/м<sup>2</sup> - до полного укрытия.

### Технические характеристики

Гарантийный срок хранения, мес.	24 мес.
Готова к использованию	да
Область применения	для внутренних работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен
Белизна	супербелая – белизна не менее 92%
Покрытие	матовое
Возможна колеровка	да

### Рекомендации по применению

#### Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (грунтовка Temonten глубокопроникающая).

#### Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

#### Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

#### Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.