

**Фасовка:**

- ведро 1л (1 кг);
- ведро 3 л (3 кг);
- ведро 5л (5 кг);
- ведро 10л (10 кг);
- бочка 33 л (35 кг).

Водно-дисперсионный акриловый лак, который позволяет получать искусственно состаренные поверхности, путём образования паутины трещин красочного или фактурного слоя на поверхности.

Область применения:

Лаком можно состарить как небольшие детали интерьеров, так и более крупные или целиком стены. Покрытие не водостойкое. Для придания поверхности защитных и водоотталкивающих свойств, рекомендуется использовать воск или лак.

Свойства:

- Создает эффект растрескивания, состаривания покрытий.
- Легко наносится.
- Быстро сохнет.

Ориентировочный расход:

80-150 г/м² при одинарном нанесении.

Рекомендации по применению**Подготовка поверхности:**

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.

Способ нанесения:

Наносится плоской кистью или валиком равномерным слоем на подготовленную поверхность. Характер и направление последующего рисунка трещин будет зависеть от способа нанесения и направления мазков лака. Подготовленную поверхность покройте в два слоя краской, заколерованной в цвет, выбранный для трещин, с промежуточной сушкой не менее 2 часов. Лак наносится на полностью высохшую подложку. Следующий (финишный) слой наносят на хорошо высохший, не менее 20 минут, слой лака. Трескаться верхний слой начинает уже во время высыхания, поэтому финишный материал ни в коем случае не должен наноситься на одно и то же место дважды (могут замазаться уже появляющиеся трещины). Для ускорения процесса растрескивания возможна сушка строительным феном. По окончании работ рабочий инструмент сразу же промыть водой. Для придания поверхности защитных и водоотталкивающих свойств, рекомендуется использовать воск или лак. При нанесение финишного слоя кистью направление трещин будет совпадать с направлением движения кисти. Для более контрастных трещин лак и финишное покрытие лучше наносить перпендикулярно относительно друг друга. Например, лак наносим сверху вниз, а финишное покрытие слева направо. Внимание. Материалы, наносимые на лак не должны быть эластичными, можно использовать акриловые краски, фактурные водные покрытия: краски, шпатлевки, штукатурки. Чем толще наносимый слой, тем крупнее трещины.

Хранение и транспортировка:

Хранить при температуре от 0°C до +40 °C в оригинальной, плотно закрытой упаковке. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.