

**Фасовка:**

- ведро 1 л (1 кг);
- ведро 3 л (3 кг);
- ведро 5 л (5 кг);
- ведро 10 л (10 кг);
- бочка 33л (30 кг).

Цвет:

желтый, зеленый, красный.

Область применения:

Лак Temonten торцевой для балок предназначен для эффективной защиты торцов балок от воды и атмосферных осадков. После высыхания образует однородную, водостойкую, эластичную укрывистую пленку в цвет балки. Благодаря своей эластичности сохраняет однородность пленки и водозащиту при ударной нагрузке и вмятинии торца. Густая консистенция предотвращает стекание лака с торца и кисти.

По желанию заказчика может быть выполнен в морозостойком варианте (5 циклов замораживания и оттаивания при -18+22°C).

Свойства:

- Водостойкий.
- Эластичный.
- Не имеет запаха.
- Быстросохнущий.
- Экономичный.
- Низкий расход.
- Хорошая укрывистость.

Ориентировочный расход:

Средний расход - 1 кг на 200 торцов.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Минимальная температура нанесения, °С | +5 |
| Время высыхания, ч | поверхность не липнет через 10-15 мин., влагостойкость через 1 ч, полная водостойкость через 24 ч |
| Плотность, г/см ³ | 1,0 |

Рекомендации по применению**Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держасьее старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой.

Способ нанесения:

Наносится преимущественно кистью, а также шпателем, валиком, как на чистую балку, так и на уже окрашенную. Разбавление не рекомендуется.

Хранение и транспортировка:

В стандартном варианте срок хранения 24 месяца, при температуре от +5 °С до +35 °С. По желанию заказчика может быть выполнен в морозостойком варианте (5 циклов замораживания и оттаивания при -18+22 °С).

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.