



Фасовка:

- ведро 1л (1,6 кг);
- ведро 3л (5 кг);
- ведро 5л (8 кг);
- ведро 15л (18 кг);
- бочка 33 л (50 кг).

Цвет:

желтый.

Возможна колеровка под заказ.

Шпатлевка **Temonten** для балок - водно-дисперсионная шпатлевка на латексной основе – экологически чистый продукт, не содержит токсичных растворителей. Специально разработанный продукт для балок, обладает повышенной прочностью и износостойкостью.

Область применения:

Предназначена для внутренних и наружных работ. Для заделки сколов, сучков трещин и других дефектов изделий из древесины, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений, с целью улучшения качества финишного покрытия.

Свойства:

- Атмосферостойкая, в комплексном покрытии хорошо выдерживает колебания температур.
- Защищает дерево от намокания, но не препятствует диффузионному выходу влаги.
- Покрытие шпатлевки имеет высокий коэффициент паропроницаемости, обеспечивает правильный воздухо- и влагообмен.
- При нанесении на вертикальные поверхности не капает со шпателя, легко наносится и распределяется по поверхности.

Ориентировочный расход шпатлевки:

1 кг/м² - при толщине сырого слоя.

Технические характеристики

Цвет	желтый
Состав	дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода
Время образования поверхностной пленки, ч	1
Внешний вид покрытия	густая, однородная масса без посторонних включений
Разбавитель	Вода
Расход, кг/м ²	1,0 при толщине сырого слоя 1 мм
Минимальная толщина слоя, мм	1
Максимальная толщина слоя, мм	3

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащегося старого покрытия. Шпатлевка готова к применению и не требует разбавления водой.

Способ нанесения:

Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5°C. Толщина наносимого слоя от 1 до 3 мм. После полного отверждения шпатлевку необходимо зашкурить шлифовальной шкуркой и поверхность обеспылить. После чего поверхность готова к дальнейшему окрашиванию. Рекомендуется использовать специальный инструмент – нержавеющие или пластиковые шпатели, терки.

Меры предосторожности:

Водно-дисперсионные шпатлевки пожаро- и взрывобезопасны, не требуют специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -18°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.