

**Фасовка:**

- ведро 10л (18 кг);
- бочка 33 л (50 кг).

Зерно:

- МЗ (мелкое зерно) – до 0,15 мм;
- СЗ (среднее зерно) – до 0,5 мм;
- КЗ (крупное зерно) – до 1 мм.

Декоративно-фактурное покрытие на основе акриловой дисперсии, которое, в зависимости от материала и способа нанесения делает поверхность однотонной или многоцветной и образуют на ней особый рельеф или фактуру. Это покрытие не нуждается в дополнительной отделке. Эффекты, которые можно получить, применяя ту или иную технику, поистине безграничны. Для дизайна стен - это и возможность создания текстур, имитирующих натуральный камень, старый пергамент, воспроизведение рисунков, напоминающих внешне и на ощупь структуру дерева.

Область применения:

Покрытие предназначено для декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей: фасадов, стен, дверей, оконных проемов и др. Обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает помещению правильный воздухо- и влагообмен. Прекрасные декоративные качества, хорошо скрывает трещины и дефекты поверхностей, покрытие устойчиво к механическим повреждениям, упрощает отделочные работы, легко моется, устойчиво к агрессивной среде (щелочи, кислоты). При высыхании образует твердое, зернистое покрытие с эффектом природного камня. Выпускается трех фракций: мелкозернистая, среднезернистая и крупнозернистая белого цвета.

Свойства:

- Атмосферостойкость – покрытие устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, солнечным лучам, атмосферному кислороду, влажности, дождю, морозу, снегу, колебаниям температуры и загрязнению воздуха.
- Защищает поверхность от внешних воздействий.
- Хорошо скрывает трещины и дефекты поверхностей.
- Устойчиво к механическим повреждениям.
- Материал удобен в работе: при нанесении на вертикальные поверхности не капает со шпателя, легко наносится и распределяется по поверхности.

Ориентировочный расход штукатурки:

1,5-2 кг/м² - в зависимости от толщины нанесения.

Рекомендации по применению**Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держась покрытие необходимо удалить металлической щеткой или наждаком. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не

осыпающейся. Влажность стены должна быть не более 10%. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку **Temonten глубокопроникающая**.

Способ нанесения:

Перед применением продукт следует тщательно перемешать. Рекомендуется наносить шпателем или с помощью компрессора (постоянное рабочее давление – от 4 атм.) через распылитель, затем еще влажную поверхность «заглаживают» шпателем. Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +15°C. Важно учесть, что работы со штукатуркой следует производить от угла до угла, т.к. при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Поэтому обычно ее производят следующим образом: один рабочий наносит шпателем, другой разглаживает или придает рельеф и так, не останавливаясь до конца или до угла. По окончании работ рабочий инструмент сразу же промыть водой.

Меры предосторожности:

Водно-дисперсионная штукатурка пожаро- и взрывобезопасна, не требует специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.