



Фасовка:

- канистра 1л (1 кг);
- канистра 5 л (5 кг);
- канистра 10 л (10 кг).

Цвет:

прозрачный.

Не содержащий растворителей силиконовый гидрофобизатор для придания усиленных водоотталкивающих свойств любым минеральным поверхностям как снаружи, так и внутри. **Гидрофобизатор ТЕМОНТЕН** – паропроницаемая, не содержащая растворителей, готовая к применению пропитка с превосходной щёлочестойкостью. Высыхает без отлипа, не образует видимой пленки. Не меняет внешний вид поверхности.

Область применения:

- Каменная кладка из обычного кирпича.
- Каменная кладка из силикатного кирпича.
- Штукатурка.
- Бетон, газобетон.
- Абсорбирующий клинкер.
- Другие минеральные поверхности.

Свойства:

- Прогнозируемый срок службы, не менее 10 лет.
- Непроницаемый для любых осадков.
- Высочайшие водоотталкивающие свойства.
- Почти без запаха.
- Хорошая проникающая способность.
- Экологически безопасен.
- Пожаробезопасен.

Ориентировочный расход:

0,4-0,7 кг/м² в зависимости от способа нанесения.

В зависимости от абсорбирующих свойств основания, 0,3–0,6 л/м².

Рекомендации по применению

- Соблюдать температуру применения от +5 °С до +35°С.
- Полная эффективность пропитки проявляется примерно через 4 недели.
- Для обеспечения длительных водоотталкивающих свойств фасад необходимо повторно обрабатывать каждые 10 лет (в зависимости от конкретного материала).
- Срок службы пропитки зависит от нанесенного количества, объема пор, глубины проникновения и погодных воздействий на объект.
- Только для вертикальных и наклонных фасадов.
- Не подходит для защиты от напорной воды.

Применение:

Пропитка TEMONTEN предназначена для придания водоотталкивающих свойств абсорбирующим, минеральным поверхностям. Подходит для наружных и внутренних работ. В качестве защиты от насыщения влагой клинкерной и кирпичной лицевой кладки, минеральных наружных штукатурок, бетона, газобетона и т.п. Также используется для предотвращения роста водорослей и мха, высолов вследствие переноса влажности и отслоения при морозе.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Поврежденные швы, дефекты и трещины более 0,5 мм перед пропиткой нужно заделать. Сильные промышленные загрязнения и отложения сажи можно удалить с использованием моющих средств (при необходимости с очистителем высокого давления). Прилегающие поверхности, окна, алюминиевые рамы, двери заклеивают пленкой. Брызги **Гидрофобизатор TEMONTEN** в свежем состоянии смывают водой.

Способ нанесения:

Нанесение выполняют пневматическим распылителем (высокого давления) или широкой кистью снизу-вверх, чтобы стекающий материал проникал в уже пропитанную поверхность. Наносимое количество подбирают таким образом, чтобы продукт стекал на расстояние 20-30 см. Рабочий инвентарь промыть водой сразу после использования. Избегать образования тумана. Для достижения большей глубины пропитывания **гидрофобизатор TEMONTEN** наносят дважды, при этом второй слой наносят, не давая высохнуть первому слою.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.