Герметик Alfaplast 125 для деревянных домов

Фасовка:
- картридж 310 мл;
- файл-пакет 0,6 л (0,9 кг);
-ведро 5л (7 кг);
- ведро 10 л (15 кг).

Цвет:
белый, бук, светлая сосна, сосна, медовый, орегон, дуб, палисандр, орех, тик, серый, венге, акация, шафран, графит, ель.
Возможна колеровка под заказ.

Герметик **Alfaplast-125** – акриловый герметик для профессионального использования. Отличается высокой адгезией практически к любому материалу (дерево, кирпич, натуральный камень, штукатурка, металл, бетон, пено- и полимербетон, ПВХ и др.).

Область применения:
Основная сфера использования – технология теплый шов в деревянном домостроении. С его помощью производится герметизация межбревенных швов домов из оцилиндрованных и рубленых бревен, бруса. Также применяется для заделки трещин на древесине, герметизации соединений/швов наружных и внутренних деревянных конструкций в сооружениях любого типа.

Свойства:
- Прогнозируемый срок службы – не менее 30 лет.
- Высокие теплоизоляционные свойства.
- Относительное удлинение в момент разрыва – не менее 650%.
- Не разрушается под воздействием атмосферных факторов и УФ- излучения.
- Не имеет запаха.
- Высокая паропроницаемость.
- Допускается колеровка или поверхностная окраска (*материалами рекомендованными производителем колера или краски для этих целей).
- Можно наносить на влажную поверхность.
- Обеспечивает герметизацию швов в конструкциях с деформативностью 25%.
- Возможно нанесение на поверхности с любым углом наклона.

Ориентировочный расход герметика:
1 кг на 7 - 12 пог. м., в зависимости от ширины и глубины герметизируемого шва.

Время высыхания:
Время образования поверхностной пленки 1 час (при температуре +23 оС и влажности 60%). Начальное время отверждения при толщине слоя 5 мм 24 часа (при температуре +23 оС и влажности 60%), полное отверждение достигается за 4-5 суток, при понижении температуры или увеличении влажности, время отверждения увеличивается.

Группа компаний Temonten
ООО «Завод Промышленных Герметиков»
Россия, МО, г. Фрязино.
Тел.: +7 (495) 143-70-76; +7 (977) 869-36-62
E-mail: order@temonten.ru
www.temonten.ru

Герметик Alfaplast 125 для деревянных домов

Технические характеристики

Основа	акриловая дисперсия
Отверждение	высыхание на воздухе, испарение воды
Время образования поверхностной пленки, ч	до 2 часов (при + 23оС и нормальной влажности)*
Время отверждения при толщине слоя 4 мм	3 суток (при +23оС и нормальной влажности)*
Норма сухого остатка, не менее	72%
Плотность, не менее	1,35 – 1,37 кг/л
Усадка, не более	15%
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5оС до + 35оС, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от - 40оС до + 80оС
Относительное удлинение в момент разрыва не менее	600%
Деформативность шва	25%

*С понижением температуры или увеличением влажности время высыхания увеличивается.

Рекомендации по применению:
Недопустимо разбавление герметика – это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т.д.), возможному растрескиванию!

Подготовка поверхности:
Поверхности очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее применённых герметизирующих материалов, пропиток, лаков и лессирующих составов и пр.
При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя и снега! В жаркую погоду или при низкой влажности окружающего воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, в таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя.

Способ нанесения:
Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специальных ручных либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Рекомендуемая толщина слоя герметика от 3 до 5 мм. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется перед нанесением

герметика ограничить края шва малярным скотчем, после нанесения герметика (через 30-40 мин) удалить скотч.

Очистка инструмента:
В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путём.
Хранение и транспортировка:
В плотно закрытой таре при температуре от +4 оС до +35 оС. Возможна транспортировка и хранение при низких температурах. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания и размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18 оС, или однократное замораживание до -18 оС, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.